

Produto	VERNIZ COPAL	
Classificação	Conforme Norma NBR 16211:2013 e 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.3.1.1 - Linha Standard	
Descrição	Sua formulação é de boa qualidade, garantindo maior proteção e facilidade de limpeza, reduzindo a aderência de sujeira. Proporcionam superior acabamento e boa resistência ao intemperismo. Fácil de aplicar possui alto poder de cobertura e rendimento, além de secagem rápida. É oferecida no acabamento brilhante que destaca com nobreza as características da superfície pintada, com alta durabilidade e proteção.	
Indicação	Ideal para superfícies internas de madeira, utilizado para realçar e proteger.	
PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		
Peso específico	0,880 a 1,000 g/cm ³	
VOC (compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)	540 g/L	
Sólidos por peso (NBR 15315)	38 - 45 %	
Sólidos por volume	31 - 35 %	
Ponto de Fulgor	38°C	
Viscosidade (CF4)	120 "	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Embalagem	0,9 e 3,6 L.	
Acabamento	Brilhante	
Composição Química	Resina Alquídica de Soja, Pigmentos Orgânicos e Inorgânicos, aditivos especiais e Aguarás.	
Validade	Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.	
DADOS DE APLICAÇÃO		
Preparação de superfície	Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície. Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.	
Diluente	Aguarás Dacar	
Método de diluição	Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 10 a 20 % com Aguarás Dacar (011.999) Pistola – Diluir até 30 % com Aguarás Dacar (011.999)	
Número de demãos	2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.	
Secagem (NBR 15311)	1 hora ao toque; 4 a 6 horas entre demãos; 24 horas final.	
Rendimento	48 m ² /Galão 3,6L /demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.	
Limpeza	Limpe as ferramentas Aguarás Dacar	

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

- Madeira Nova : Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão do verniz diluído 1:1 com Aguarás da Dacar a fim de nivelar a absorção entre as demãos.
- Madeira (repintura): Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó.
- Madeira Resinosa: Lavar a madeira com Thinner, aguardar a secagem e repetir o processo. Aguardar secagem e aplicar o verniz de acabamento.
- Madeiras com mofo: Lavar com uma solução de água sanitária na proporção 1:1 com água limpa, enxaguar e secar a superfície com um pano seco.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

CONTATOS

Dacar Química do Brasil S/A
R: Tavares Lyra, 4600. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180
Fone: (0xx41) 3382-3332
dacar@dacar.com.br
Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428

Revisado em

13/07/2022

